swissporROC Füllflocken

gerissene Füllflocken aus harzgebundener Steinwolle für das nachträgliche Verfüllen von Hohlräumen.



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Hohlräumdämmung

Technische Werte

Produkt	swissporROC Füllflocken				
Eigenschaften	Symbole, Bezeichnungsschlüssel und Einheiten nach SN EN 13162/ SIA 279.162			Norm SN EN bzw. SIA	
Einbaurohdichtebereich [1)]	ρ_a		kg/m^3	1602	~ 80 - 100
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit	λ		W/(m·K)	DIN EN 12667	< 0.038
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	MU		12086	~1
Brandverhalten Klassifizierung nach EN				4102-1	A1
Brandverhalten Klassifizierung nach VKF				VKF	RF1
Schmelzpunkt			°C	DIN 4102-17	≥ 1000
Liefergrösse			kg/PE-Beutel		14
Material	Granulierte Mineralwolle, durchgängig hydrophobiert				

1. Die Rohdichte ist gemäss Norm SN EN 13162 / SIA 279.162 kein Leistungskennwert

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Dienstag, 9. Juli 2019