XPS 300 SF

Descrizione del prodotto

SF = con battuta a partiere da 30 mm. Lastra termoisolante dall'impiego versatile per esterni e interni. Spessore 10 e 20 mm con battuta su tutti i lati, con spigoli lisci e superficie irruvidita.



Formato	1250 x 600 mm
Spessore	10 - 360 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	**≤ 60 mm 0.033 ≥ 80 mm 0.035**	**W/(m·K)**
Capacità termica specifica	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Reazione al fuoco		13501-1	**E**	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	**RF3 (cr)**	
Densità			**~ 30**	**kg/m³**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	**250 - 80**	
Assorbimento d'acqua dopo immersione a lunga durata	W_{lt}	12087	**≤ 0.7**	**Vol. -%**
Assorbimento d'acqua per diffusione	W_{dV}	12088	**≤ 2**	**Vol. -%**
Resistenza ai cicli di gelo e di disgelo		12091	**≤ 1**	**Vol.-%**
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	826	**≥ 300**	**kPa**
Deformazione sotto compressione	σ_c	1606	**130**	**kPa**
Temperatura massima di applicazione			**75**	**°C**

Avvertenze

Denominazione	SF – battuta
Finitura dei bordi	da 30 mm battuta su tutti i lati

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 98

Creato 2022-03-29