GYSO-Folitack nero / GYSO-Folitack nero P

Produkt

Klebeband aus elastischem, äusserst schmiegsamem LDPE-Folien-Verbund mit mattierter Oberfläche und einseitig aufgetragenem, feuchtigkeits- und kälteresistentem, APEO-freiem Reinacrylat-Kleber mit orthogonaler PES/PVA-Gittergelege Verstärkung. Version „P" mit geschlitztem Liner (Abziehstreifen) für Eck- und Anschlussverklebungen.
Hohe Dehn- und Reissfestigkeit, hohe Anfangs- und Endklebkraft auf glatten sowie leicht rauen Untergründen. Weichmacherfrei, sehr gute Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit.

Anwendungsbereich

Für die regenwasser- und winddichte Verklebung von Überlappungsstössen sowie bei Anschlüssen an Durchdringungen, Aufbauten oder Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff oder Metall etc. bei unten aufgelisteten Produkten aus dem GYSO-Sortiment. Zur Abklebung von Stössen und Anschlüssen bei Fassaden- oder Dachdämmungen aus Weichfaserplatten

Unterdachbahnen:	GYSO-TopFlex Thermo / SK GYSO-Top AS-330 / SK GYSO-Schalungsbahn AS-123
Fassadenbahnen:	GYSO-Vent FS-110^{PLUS} / SK GYSO-Vent FS-140 / SK
Winddichtungen:	GYSO-Vent FS-100 GYSO-Vent FS-200

Verarbeitung Standardversion

Untergründe müssen tragfähig, glatt, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Als Untergrundvorbereitung sowie zur Haftverbesserung auf saugende Untergründe sowie speziell für die Verfestigung von Weichfaserplatten ist die lösemittelfreie Grundierung GYSO-Folibase^{PLUS} einzusetzen.

Unterdach- oder Fassadenbahn gemäss jeweiliger Verarbeitungsempfehlung mit der dafür vorgeschriebenen Überlappung verlegen und befestigen.

Liner (Abdeckpapier) anlösen, Klebeband positionieren und unter fortlaufendem entfernen des Liners Falten- und Verzugsfrei und ohne Lufteinschlüsse auf den Untergrund aufkleben. Danach Band gut andrücken und mit Hartgummi-Roller anrollen.

Verarbeitung Version „P"

Band in gewünschter Länge mit Schere oder Cutter Abschneiden und bei gewünschter Perforierung falten.

Liner (Abdeckpapier) einseitig anlösen, Klebeband positionieren und unter fortlaufendem entfernen des Liners Falten- und Verzugsfrei und ohne Lufteinschlüsse auf den Untergrund aufkleben. Zweite Seite des Liners abziehen und Band auf der Gegenseite ebenfalls frei von Lufteinschlüssen aufbringen. Danach beide Seiten gut anpressen und mit Hartgummiroller anrollen.

WICHTIG:

- Band beim Aufziehen nicht dehnen
- Bandenden mit Schere oder Cutter abschneiden - nicht abreissen!

GYSO-Folitack nero / GYSO-Folitack nero P

Technische Daten

Trägermaterial	PE-Folie mit PES/PVA-Gittergelege
Kleber	Reinacrylat APEO-frei
Klebstoffmenge	230 g/m^2
Liner	Releasepapier 120 g/m^2
Dicke	0,32 mm
Temperaturbeständigkeit	- 40° bis + 100° C
Verarbeitungstemperatur	- 5 ° bis + 35°C
Klebkraft nach 1 Stunde	32 N/25 mm (AFERA 5001)
Freibewitterungszeit mit UV-Belastung	12 Monate

Lieferform

Auf Rollen à 25 m in folgender Dimension:	Breite	Karton à
Standard	60 mm*	10 Rl/ 250 m
Version "P"	60 mm (20/40)	10 Rl / 250 m
	60 mm (30/30)	10 Rl / 250 m
	100 mm (50/50)	6 Rl / 150 m

*Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe	schwarz
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (bei Raumtemperatur)

Besonderes

Verarbeitung bis - 5°C möglich.
Nicht verträglich mit Abdichtungsbahnen aus Weich-PVC und Bitumen.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.
Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.

GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55
info@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO SA | CH-1023 Crissier