Bostik Knetdicht

DAUERPLASTISCHER KNETDICHTSTOFF

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- lösemittelfrei
- schwundfrei
- gute Alterungsbeständigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

BOSTIK KNETDICHT ist ein formloser, zähplastischer, knetbarer, selbsthaftender Dichtstoff für die manuelle Verarbeitung.

Einsatzbereiche: F ür Innen- und Außendichtungen, die nicht einem ständigen Wassereinfluß und/oder direkter Witterung ausgesetzt sind.

Einsatzbeispiele: Abdichtungen an Mauer- und Deckendurchbrüchen z. B. für Rohrleitungen, an Ventilen im Sanitärbereich, an Balkon- und Terrassenabläufen, Ton- und Faserzementablaufrohren, Rissen im Mauerwerk, an Türen und Fenstern sowie für Fahrzeuge.
BOSTIK KNETDICHT ist nicht für Fugen üblicher Art gedacht (Lagerfugen, Dehnungsfugen), sondern für örtliche Abdichtungen und Reparaturdichtungen. Für bewegliche Fugen nur bedingt geeignet. BOSTIK KNETDICHT bleibt dauerplastisch und härtet nicht aus wie üblicher Fensterkitt.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Haftflächen: BOSTIK KNETDICHT haftet sehr gut auf glatten Flächen. Die Haftflächen müssen fest, trocken, staub-, schmutz- und fettfrei sein. Neuer und alter Dichtstoff verbindet sich miteinander; eine verwitterte und/oder verschmutzte Oberfläche muß jedoch vorher entfernt werden.

Arbeitsmethode: BOSTIK KNETDICHT ist selbsthaftend und wird in die Abdichtstelle mit den Händen eingeknetet bzw. eingedrückt. BOSTIK KNETDICHT schmutzt nicht, eventuelle Reste sind von glatten Untergründen abtupfbar.

LIEFERFORM

Blöcke in Faltschachteln.

SICHERHEITSHINWEISE

BOSTIK KNETDICHT entwickelt keine gesundheitsschädliche Dämpfe, enthält keine Lösemittel und erfordert keine besonderen Schutzvorkehrungen. BOSTIK KNETDICHT enthält keine Halogene, Blei- und Cadmiumverbindungen. Bei der Verarbeitung von BOSTIK KNETDICHT gelten die üblichen Richtlinien für den Umgang mit chemischen Erzeugnissen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen; Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden; vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN	
Materialbasis	Polyisobutylen
Farbe	blaugrau
Dichte	1,8 g/ml
Lösemittel	Keine
Schwund	schwundfrei
Alterungsbeständigkeit	Gut, versprödet nicht. Bei direktem Witterungseinfluß verfärbt sich die Oberfläche und wird trocken.
Temperaturbeständigkeit	Ca. - 30 °C bis + 90 °C. Der Dichtstoff verhält sich thermoplastisch: Bei niedrigen Temperaturen nimmt die Härte zu, bei hohen Temperaturen wird er weicher und leichter verformbar.
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter Originalverpackung 2 Jahre lagerfähig; kühl und trocken lagern. Vor mechanischer Verformung und Verstaubung schützen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 11.16

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 5425 801-0



Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 5425 801-0 · Fax: +49 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55 Fax +41 43 255 55 65
info@gyso.ch
www.gyso.ch

?????????