BOSTIK Prestik 313

Produit
Masse d'étanchéité pétrissable à plasticité permanente, à base de polyisobutylène.

Caractéristiques
Plasticité permanente, facile à pétrir, tendre, forte auto adhérence, exempte de solvants, sans diminution de volume, inaltérable, ne se désagrège pas. Peut être peinte avec une laque DD et une peinture à base de résine alkyde de basse viscosité.

Domaines d'applications
Comme intercalation et pour étanchement entre divers matériaux, dans le bâtiment, la construction de machines et d'appareils, dans les secteurs intérieur et extérieur.

Application
Le support doit être ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.

Faire pénétrer et presser la masse d'étanchéité sans formation de bulles d'air, dans la partie à étancher.

Enlever le surplus du matériau.

Données techniques

Base	polyisobutylène
Consistance	plastique, dure
Poids spécifique	1,60 g/cm^3
Résistance à la température	- 30 °C à + 90 °C
Température d'application	+ 5 °C à + 40 °C

BOSTIK Prestik 313

Conditionnement

Emballage	bâton de 250 g	carton de 22 bâtons
	bâton de 1000 g	carton de 16 bâtons
Couleur	gris clair	
Conservation	12 mois dès la date de production (au frais et au sec)	

Particularités

Ne convient pas pour des joints de mouvement.

Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.
La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.

GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Closalet 20
Tel. +41 21 637 70 90
info@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO AG | CH-8302 Kloten